

## Skladba dosiek Veľký štandard

| Typ     | Hrúbka (mm) | Vrstvy   | Skladba dosiek (mm) |    |    |         |    |    | Šírka (m)                  | Dĺžka (m)   | Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------|-------------|----------|---------------------|----|----|---------|----|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| BSP 60  | 60          | 3        |                     |    | 20 | 20      | 20 |    | 2,2 m – 3,2 m              | do 20 m   | 27                            |
| BSP 80  | 80          | 3        |                     |    | 20 | 40      | 20 |    |                            |   | 36                            |
| BSP 90  | 90          | 3        |                     |    | 30 | 30      | 30 |    | žiadne<br>Štandardné šírky | Typ a orientácia vrstiev určuje maximálnu odporúčanú dĺžku panelov z hľadiska prepravy a montáže. | 41                            |
| BSP 100 | 100         | 3        |                     |    | 30 | 40      | 30 |    |                            |   | 45                            |
| BSP 120 | 120         | 3        |                     |    | 40 | 40      | 40 |    | žiadne<br>Rozmery mriežky  |   | 54                            |
| BSP 100 | 100         | 5        | 20                  |    | 20 | 20      | 20 | 20 |                            |   | 45                            |
| BSP 120 | 120         | 5        | 30                  |    | 20 | 20      | 20 | 30 |                            | 54  |                               |
| BSP 140 | 140         | 5        | 40                  |    | 20 | 20      | 20 | 40 |                            | 63  |                               |
| BSP 160 | 160         | 5        | 40                  |    | 20 | 40      | 20 | 40 |                            | 72  |                               |
| BSP 180 | 180         | 5        | 40                  |    | 30 | 40      | 30 | 40 |                            | 81  |                               |
| BSP 200 | 200         | 5        | 40                  |    | 40 | 40      | 40 | 40 |                            | 90  |                               |
| BSP 200 | 200         | 7s / 7ss | 30                  | 30 | 30 | 20      | 30 | 30 | 30                         |   | 90                            |
| BSP 210 | 210         | 7s / 7ss | 30                  | 30 | 30 | 30      | 30 | 30 | 30                         |   | 95                            |
| BSP 220 | 220         | 7s / 7ss | 40                  | 40 | 20 | 20      | 20 | 40 | 40                         |   | 99                            |
| BSP 240 | 240         | 7s / 7ss | 40                  | 40 | 20 | 40      | 20 | 40 | 40                         |   | 108                           |
| BSP 260 | 260         | 7s / 7ss | 40                  | 40 | 30 | 40      | 30 | 40 | 40                         |   | 117                           |
| BSP 280 | 280         | 7s / 7ss | 40                  | 40 | 40 | 40      | 40 | 40 | 40                         |   | 126                           |
| BSP 300 | 300         | 8s / 8ss | 40                  | 40 | 30 | 40 + 40 | 30 | 40 | 40                         |   | 135                           |
| BSP 320 | 320         | 8s / 8ss | 40                  | 40 | 40 | 40 + 40 | 40 | 40 | 40                         |   | 144                           |

Vzhľadom k prirodzeným výkyvom objemovej hmotnosti sa môžu uvedené hmotnosti rozptýl až ± 15%.  
 ss: vonkajšie vrstvy pozostávajú z 2 pozdĺžnych vrstiev (l).  
 BSP 60 mm a iné hrúbky dosiek alebo špeciálne konštrukcie na požiadanie.

## Skladba dosiek Štandardný rozmer

| Typ     | Hrúbka (mm) | Vrstvy   | Skladba dosiek (mm) |    |    |    |    |      | Šírka (m)   | Dĺžka (m)   | Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------|-------------|----------|---------------------|----|----|----|----|------|---|---|-------------------------------|
| BSP 60  | 60          | 3s       |                     |    | 20 | 20 | 20 |      | Štandardná šírka 1,25 m                           | do 24 m   | 27                            |
| BSP 80  | 80          | 3s       |                     |    | 20 | 40 | 20 |      |   |   | 36                            |
| BSP 90  | 90          | 3s       |                     |    | 30 | 30 | 30 |      | Šírka pod 1,25 m je možná prostredníctvom rezania | Typ a orientácia vrstiev určuje maximálnu odporúčanú dĺžku panelov z hľadiska prepravy a montáže. | 41                            |
| BSP 100 | 100         | 3s       |                     |    | 40 | 20 | 40 |      |   |   | 45                            |
| BSP 120 | 120         | 3s       |                     |    | 40 | 40 | 40 |      |   |   | 54                            |
| BSP 100 | 100         | 5s       | 20                  |    | 20 | 20 | 20 | 20   |   |   | 45                            |
| BSP 120 | 120         | 5s       | 20                  |    | 30 | 20 | 30 | 20   |   | 54  |                               |
| BSP 140 | 140         | 5s       | 32,5                |    | 20 | 35 | 20 | 32,5 |   | 63  |                               |
| BSP 160 | 160         | 5s       | 40                  |    | 20 | 40 | 20 | 40   |   | 72  |                               |
| BSP 180 | 180         | 5s       | 40                  |    | 30 | 40 | 30 | 40   |   | 81  |                               |
| BSP 200 | 200         | 5s       | 40                  |    | 40 | 40 | 40 | 40   |   | 90  |                               |
| BSP 220 | 220         | 7ss      | 36                  | 36 | 20 | 36 | 20 | 36   | 36  |   | 99                            |
| BSP 240 | 240         | 7ss      | 40                  | 40 | 20 | 40 | 20 | 40   | 40  |   | 108                           |
| BSP 260 | 260         | 7ss      | 40                  | 40 | 30 | 40 | 30 | 40   | 40  |   | 117                           |
| BSP 280 | 280         | 7s / 7ss | 40                  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40   | 40  |   | 126                           |

Vzhľadom k prirodzeným výkyvom objemovej hmotnosti sa môžu uvedené hmotnosti rozptýl až ± 15%.  
 ss: vonkajšie vrstvy pozostávajú z 2 pozdĺžnych vrstiev (l).  
 BSP 60 mm a 80 mm ako aj iné hrúbky dosiek alebo špeciálne konštrukcie na požiadanie.